

Douglas

Pseudotsuga menziesii

Provenance Europe continentale

Issu majoritairement de forêts éco-certifiées PEFC-FSC

Duramen rougeâtre, aubier blanchâtre

Aubier différencié

Bois à grain variable, cernes marquées et espacées, résultat d'une croissance rapide

Nœuds de tous diamètres

Densité : 450 à 600 kg/m³

Principales applications :

Du fait de ses propriétés mécaniques et qualités techniques, ce bois convient pour de nombreuses utilisations dans la construction. Ses disponibilités en sciage de fortes sections et grandes longueurs permettent son utilisation en structure. Par ailleurs, sa durabilité naturelle lui permet d'être utilisé pour des débordements de toitures, bardages et menuiseries extérieures. Son aspect esthétique en fait un bois prisé pour les revêtements intérieurs (lambris, plafonds), il est également très apprécié en parquets ou éléments de sols massifs.