

Mélèze de montagne

Larix decidua

Provenance arc Alpin

Issu majoritairement de forêts éco-certifiées PEFC-FSC

Brun rougeâtre pour le duramen, blanc jaunâtre pour l'aubier

Aubier différencié

Bois à grain variable

Nœuds sains et adhérents

Densité : 550 à 700kg/m³

Principales applications

Ses propriétés mécaniques et sa durabilité en font une essence polyvalente et adaptée à des usages extérieurs. Construction de chalets en montagne, bardages, revêtement de toits et de façades, châssis de fenêtres, portes extérieures, mobilier urbain, ouvrages immergés....En usage intérieur, il est utilisé pour la fabrication d'escaliers, de planchers, de lambris, de mobilier moderne ou rustique et pour la décoration. Il se prête également au tranchage pour des placages décoratifs ou à la fabrication de panneaux.